

主要性能参数

PRINCCIPAL PROPERTIES

产品类别	PC/PBT	牌号	TLZCT15G	
测试标准	CB	ASTM	单位	典型值
机械性能 Mechanical property				
断裂拉伸强度	GB/T 1040-92	D638	Mpa	85
断裂伸长率	GB/T 1040-92	D638	%	3
屈服弯曲强度	GB 9341-88	D790	Mpa	125
简支梁无缺口冲击强度	GB/T 1043-93	D256	KJ/m ²	40
简支梁缺口冲击强度	GB/T 1043-93	D256	KJ/m ²	11
悬壁梁缺口冲击强度	GB1843-89	D256	KJ/m ²	10
洛氏硬度	GB9342-88			R115
热性能 Thermal property				
热变形温度	GB1643-89	D648	°C	155
阻燃性				
加工性能 Processing				
溶体流动速率	GB3682-89	D1238	g/10min	
成型收缩率			%	0.4~0.6
注射成型温度			°C	240~270
密度	GB1033-86	D792	g/cm ³	1.3

注：以上数据为典型值，仅供选材参考。